



# RURECOAT 3

שכבה הגנה זו רכיבית ליישום  
על גבי ברזל הדין



## תיאור מוצר

אינובייטור להגנת ברזל דין, תעוזבת זו רכיבית על בסיס צמנט+נול (צבע יקרק) ליישום בהברשה ע"ג הברזל המטופל.

## שימושים אופניים

לטיפול בברזל הדין בתהליכי שיקום בטון פגוע. ליישום ע"ג ברזל דין מבנים חדשים בסביבה אגרסיבית כאשר יש חשש לכיסוי בטון שאינו מספק.

## הכנת השטח

יש להסיר שכבות חלשות, שירוי בטון, שמנים וחומרים זרים. רצוי באמצעות התזת חול, או ליטוש במברשת ברזל.

## הכנת החומר

ערוב מכך (ערבל + מקדחה בסיבוכים איטיים).  
ביחס 4:1 לפי משקל.  
ביחס 3:1 לפי נפח.

## שימוש והגבלות

טמפרטורת העבודה 5-30 °  
זמן עבודה - 40 דקות (open time)  
ומומץ ליישם בשתי שכבות ולאפשר 2-3 שעות בין שכבה לשכבה.  
בישראל על בסיס צמנט ניתן ליישם לאחר 2-3 שעות.  
שימוש חומר פולימרי יש להמתן 24 שעות.

## בティוחות ואחסון

שיטיפת כלים בהקדם באמצעות מים זורמים יש לערबב כמויות נדרשות ליישום בלבד.

## אריזה

- ערכה 5 ק"ג המכילה:
- שק אבקה 4 ק"ג
- נדול 1 ק"ג

## נתונים טכניים

- חלק A - אבקה יוקה.
- חלק B - נול חלב.
- זמן יבוש - 20 דקות בטמפרטורה 20 °C.
- שימוש - בהברשה.
- צבע - יוק.
- צריכה אופנית - 100-140 גר"ם (תלו בקוטר הברזל).