

פלינטרון H.D.S 0/4

תערובת אגרגטים קשים במיוחד לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות בטון תעשייתיות החשופות לתנועה רבה עומסים כבדים ומאמצים גדולים. שימושים: לרצפות במפעלים תעשייתיים, מוסכים, מרכזים לוגיסטיים, תחנות דלק, מרכזי קניות, חניונים ציבוריים ורצפות בעלי תנועה כבדה במיוחד או חוזרת על עצמה.

תכונות, שימושים ומאפיינים:

- עמידות גבוהה לשחיקה
- עמידות בפני מאמצי לחיצה
- עמידות בפני שמנים ודלקים
- מונע יציאת אבק
- מונע החלקה, גם בסביבה רטובה
- קל לניקוי ולתחזוקה
- אינו רעיל

הרכב: מבוסס על תערובת אגרגטים קשים במיוחד.

H.D.S: 0/4 פירוט טכני פלינטרון

פיזור והחדרה	שיטת יישום:
2-4 מ"מ	עובי שכבת השחיקה
3-5 ק"ג/מ"ר	כמות
0.1±0.8 מ"מ	שיעור שחיקה ב- 440 סיבובים לאחר 28 יום מתאריך היציקה לפי ת"י. מס' 26.

צריכה: 3-5 ק"ג למ"ר.

אריזות: שקים של 25 ק"ג

חיי מדף: ללא הגבלת זמן